САНИТАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ЗОН

АЦЕТАТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- препятствует развитию грибка и плесени
- постоянная эластичность
- отличная адгезия к различным материалам
- высокая устойчивость к деформациям

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Quelyd «Санитарный силиконовый герметик ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ЗОН» — однокомпонентный ацетатный силиконовый герметик. Отверждается за счет реакции с влагой воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Quelyd «Санитарный силиконовый герметик ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ЗОН» разработан для герметизации и ремонта:

- швов в: ванных комнатах, душевых, сан.узлах, парных, саунах, бассейнах
- для герметизации швов различных материалов: стекло, плитка, керамика, устойчивых к коррозии металлов, эмаль, пропитанные, лакированные или покрашенные деревянные поверхности и на некоторых пластмассах

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Применяйте **Quelyd «Санитарный силиконовый герметик ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ЗОН»** с помощью пистолета для герметиков. Вставьте упаковку в пистолет, далее вскройте упаковку, установите носик и приступайте к нанесению.

Соединение с правильными размерами может поглотить движения между строительными материалами. Глубина шва должна всегда находиться в правильном соотношение к ширине шва. Общим правилом является отношение глубины шва к ширине шва:

- с шириной шва до 10 мм - 1:1
- швы шириной более 10 мм рассчитываются по формуле, глубина шва = (ширина (мм) / 3) + 6 мм

Минимальные габариты шва – 5 х 5 мм.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ[1]	
Внешний вид герметика	пастообразный
Основа	силикон
Плотность	0,95 – 0,99 г/см^3
Время пленкообразования	3 - 10 мин.
Скорость высыхания	3 мм в сутки
Твердость по Шору (А)	• 25 ед. Прозрачный • 32 ед. Белый
Деформативность	25%
Прочность на растяжение	0,8 Н/мм^2
Прочность на разрыв	4,2 Н/мм
Модуль при 100%	0,35 Н/мм^2
Удлинение при разрыве	330%
Предел прочности при разрыве	0,7 Н/мм^2
Температура применения	от +5 до +40 °С
Температура эксплуатации	от –40 до +180 °С

[1]Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПОДГОТОВКА И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Герметизируемая кромка или поверхность, на которую наносится герметик, должна быть прочной и очищенной от грязи, пыли, жира, масел и других посторонних веществ. Во избежание герметизации шва с трех сторон деформационные швы следует заполнить вспененным анти-адгезионным шнуром. Перед нанесением герметика, кромки шва следует ограничить с помощью клейкой ленты или использовать разглаживающий спрей Bostik Perfect Seal Идеальный герметик Спрей Гладкий шов после заполнения шва герметиком.

ОЧИСТКА

- до высыхания: органический растворитель
- после высыхания: механическим способом

ОГРАНИЧЕНИЯ

- не подлежит окрашиванию
- не следует использовать на поверхностях, таких как мрамор, бетон, волокнистый цемент и строительный раствор, поскольку при вулканизации продукт выделяет уксусную кислоту
- не применять в контакте с другими герметиками и клеями
- не должен использоваться для структурной склейки
- не следует использовать в контакте с металлами, такими как свинец, медь, латунь или цинк, из-за коррозии
- может изменить цвет при контакте с некоторыми органическими эластомерами, например, EPDM, АРТК и неопреном
- не подходит для использования на натуральных камнях, таких как мрамор, гранит, кварцит, так как может вызвать появление пятен
- не подходит для герметизации аквариумов
- не подходит для применения в контакте с пищевыми продуктами

ЦВЕТ(А)

Прозрачный, Белый

УПАКОВКА

Картридж 300 мл

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	Белый	Прозрачный
Артикул	202409001	202409002
Штрих-код	4670012414476	4670012414490
Кол-во в коробке, шт.	24	24
Количество на паллете, шт.	1440	1440

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить в недоступном для детей, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от +5 °С до +25 °С.
- Возможна транспортировка при температуре от -15 °С до +30 °С.
- Срок годности 18 месяцев с даты производства, при условии хранения в неповрежденной, оригинальной и герметичной упаковке.
- После транспортировки, или хранении при отрицательной температуре, выдержать перед использованием не менее 24 часов при температуре не ниже +15 °С.
- Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.

Bostik LLC
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71