МАСТИФИКС СУПЕР СИЛА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ С ВЫСОКОЙ НАЧАЛЬНОЙ КЛЕЯЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

ПРЕИМУЩЕТСВА

- высокая начальная и конечная прочность
- выдерживает нагрузки до **250 кг/м²***
- без растворителей! Нет запаха
- идеально белый цвет
- отличная адгезия без грунтования
- подходит для всех металлов и натуральных поверхностей
- подходит для EPS и XPS
- окрашивается красками на водной и синтетической основе
- отличная адгезия к большинству поверхностей без грунтования

клей в тубе, за счет строение сопла, имеет прочность до 200 кг/м²

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Quelyd Мастификс «Супер Сила» - универсальный клей на основе акриловой дисперсии. Клей отверждается и набирает прочность за счет испарения воды, образуя прочное и долговечное соединение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Quelyd Мастификс «Супер Сила» - супер прочный монтажный клей для монтажа и крепления тяжелых строительных конструкций и элементов: столешниц, полок, стеновых панелей, стеллажей, дверных и оконных коробок и т.д.

ВНИМАНИЕ! *Одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Для работ внутри помещения или под навесом.*

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Применяйте **Quelyd Мастификс «Супер Сила»** в картридже с помощью пистолета для герметиков. Вставьте упаковку в пистолет, далее вскройте упаковку, установите носик и приступайте к нанесению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ[1]

Состав	Акриловая дисперсия
Цвет	Белый
Плотность	1,3 г/мл
Время подсушки (выдержки)*	отсутствует
Время пленкообразования*	до 60 минут
Скорость высыхания*	72 часа
Температура эксплуатации	от -20 °С до +75 °С
Морозостойкость во время транспортировки	до -15 °С
Температура нанесения	от +5 °С до +40 °С
Расход	• 1 картридж ≈10 м полосы Ø 5 мм • 1 туба ≈10 м полосы Ø 5 мм

[1]Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +40 °С. Срезать ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив часть с резьбой. Навинтить носик-аппликатор и обрезать его для получения отверстия нужного диаметра. Нанесите при помощи пистолета-экструдера полосами или точками с интервалом. Для приклеивания панелей нанесите клей точками диаметром 6 мм на расстоянии 5 см от края и примерно 20–30 см

друг от друга, немедленно прижмите панель к основанию. Для приклеивания досок, плинтусов и др. длинных материалов, нанесите клей равномерно точка или полосами на расстоянии 10- 20 см друг от друга для обеспечивания вентиляции, приклеиваемый материал установить на место скользящим движением и плотно прижать. Для приклеивания тяжелых элементов может потребоваться установить подпорки на 24 часа. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

Quelyd Мастификс «Супер сила» обладает превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства

ОКРАШИВАЕМОСТЬ

Quelyd Мастификс «Супер Сила» прекрасно окрашивается после полного высыхания. До полного высыхания продукт может давать усадку, которая может вызывать растрескивание краски. Предварительно проведите тест на совместимость с краской.

ОЧИСТКА

- до высыхания руки и инструмент: теплой водой с мылом
- после высыхания: механическим способом

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте bostik.ru

Bostik LLC
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

УПАКОВКА

- Картридж 360 г (280 мл)
- Туба 320 г (250 мл)

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	Картридж	Туба
Артикул	50009031	50000548
Штрих-код	4670012415077	4670012415053
Кол-во в коробке, шт.	12	12
Количество на паллете, шт.	1296	900

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить в недоступном для детей, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от +5 °С до +25 °С.
- Возможна транспортировка при температуре от -15 °С до +30 °С.
- Срок годности 24 месяца с даты производства, при условии хранения в неповрежденной, оригинальной и герметичной упаковке.
- После транспортировки, или хранении при отрицательной температуре, выдержать перед использованием не менее 24 часов при температуре не ниже +15 °С.
- Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71