PERFECT SEAL
ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЦЕТАТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая устойчивость к ультрафиолету, влаге и погодным условиям
- устойчивость к развитию плесени
- отличное сцепление со стеклом, крашеным деревом, керамикой и эмалью
- устойчивая эластичность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«Универсальный Силикон» — ацетатный силиконовый герметик универсального применения, который отверждается при контакте с влагой, содержащейся в воздухе и образует долговечный герметичный резиноподобный шов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

«Универсальный Силикон» специально разработан для уплотнения стыков и соединений между различными конструктивными элементами. Герметик может применяться внутри и снаружи помещения и имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов, включая: стекло, керамику, древесину, минеральные, эмалированные и другие поверхности.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхности должны быть очищенными от ржавчин и пыли, сухими и обезжиренными.
Срезать острым ножом верхний кончик картриджа, стараясь не повредить резьбу навинтить на резьбу прилагаемый в комплекте носик и обрезать его под углом 45 °. Вставить и зафиксировать в монтажном пистолете для нанесения герметиков. С помощью монтажного пистолета аккуратно выдавливайте герметик в шов. Шов разгладить шпателем, смоченным в воде или мыльном растворе. При желании получения более чистой и аккуратной работы, используйте заранее наклеенную по краям шва самоклеящуюся ленту, которую необходимо снять до образования поверхностной пленки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ[1]

Внешний вид герметика	Однородная вязкая масса
Температура нанесения	от +5 до +40 °С
Основа	Ацетокси
Скорость отверждения	2 мм в сутки
Время пленкообразования	5 - 25 минут
Температура эксплуатации	–50 … +150 °С

[1]Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПОДГОТОВКА И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения: от +5 до +40°С (для окружающей среды и поверхностей). Все поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими, без смазочных веществ и пыли. Основа очищается моющим средством. Герметик отлично приклеивается к большинству непористых подложек (например, из стекла, крашеного дерева, керамики, с эмалировкой) без использования грунта.
Перед нанесением необходимо проверить адгезию.

ОКРАШИВАЕМОСТЬ

«Универсальный Силикон» не окрашивается. Мы рекомендуем закрыть края шва малярной лентой, чтобы силикон не попал на подлежащие окраске поверхности.

ОЧИСТКА

Свеженанесенный материал и инструменты можно удалить специальным чистящим средством или ацетоном. Застывший материал удаляется только механическим способом. Руки можно вытереть влажными салфетками.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не рекомендуется применять герметик в контакте с природным камнем (мрамор, гранит), на металлических поверхностях, подверженных коррозии (свинец, медь, цинк, латунь), на бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностях и при работе с зеркалами.
- Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
- Не окрашивать!

ЦВЕТ(А)

- Белый
- Прозрачный

УПАКОВКА

Картридж 280 мл, 12 шт. в гофрокоробе.
На паллете: 120 гофрокоробов, 1440 картриджа.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул (прозрачный)	BOK638530P
Штрих-код (прозрачный)	4670012411246
Артикул (белый)	BOK638516P
Штрих-код(белый)	4670012411222
Кол-во в гофрокоробе, шт.	12
Количество на паллете, шт.	1440

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом месте. При транспортировке допускается до 5 циклов замораживания-размораживания (цикл — не более 1 суток) при температуре до –18 °С общей продолжительностью не более 30 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре не выше +25 °С.
Срок годности: 18 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Bostik LLC
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru